


Lumina I



560W

最高输出功率

21.7%

最高效率

江苏中润光能科技股份有限公司创立于2011年, 专注于高效太阳能电池及组件产品研发、生产、销售及服务, 致力于向全球客户提供“高效、可靠、可持续发展”的高价值光伏产品及服务解决方案。

SS8-72HS 540-560M

高效单晶PERC单玻半片组件



高功率

中润高效电池, 叠加多主栅, 高密度组件封装, 确保组件更高功率输出



高可靠性

通过第三方盐雾氨气沙尘认证, 半片技术应用保证更优的抗热斑及抗隐裂能力, 提升运行可靠性




高发电量

掺镓电池降低首年及逐年衰减, 优化的电路设计带来更低的阴影遮挡损失, 提升组件发电量



高适配性

合理的组件尺寸全场景适配



12年材料工艺质保

25年线性功率质保

全面的产品和体系认证

- IEC61215
- IEC61730
- IEC61701
- IEC62716
- IEC60068
- ISO9001:2015: 质量管理体系
- ISO14001:2015: 环境管理体系
- ISO45001:2018: 职业健康安全管理体系



STC下的电性参数 STC: 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5G

型号	SS8-72HS -540M	SS8-72HS -545M	SS8-72HS -550M	SS8-72HS -555M	SS8-72HS -560M
最大功率(Pmax) [W]	540	545	550	555	560
开路电压(Voc)[V]	49.61	49.76	49.91	50.03	50.15
最大功率点的工作电压(Vmp) [V]	41.65	41.81	41.97	42.15	42.33
短路电流(Isc)[A]	13.85	13.92	14.02	14.07	14.14
最大功率点的工作电流(Imp) [A]	12.97	13.04	13.10	13.17	13.23
组件效率[%]	20.90%	21.10%	21.29%	21.48%	21.68%
功率公差	0~+5W				
短路电流温度系数(Isc)	+0.045%/°C				
开路电压温度系数(Voc)	-0.265%/°C				
最大功率温度系数(Pmp)	-0.335%/°C				


NMOT下的电性参数 NMOT: 辐照度800W/m², 环境温度20°C, 光谱AM1.5G, 风速1m/s

型号	SS8-72HS -540M	SS8-72HS -545M	SS8-72HS -550M	SS8-72HS -555M	SS8-72HS -560M
最大功率(Pmax) [W]	408	412	416	420	424
开路电压(Voc)[V]	46.43	46.55	46.68	46.84	46.98
最大功率点的工作电压(Vmp) [V]	39.00	39.21	39.44	39.67	39.89
短路电流(Isc)[A]	11.10	11.13	11.18	11.22	11.27
最大功率点的工作电流(Imp) [A]	10.47	10.51	10.55	10.59	10.63

机械参数

电池类型	单晶PERC(M10)
电池排列	144(6x24)
组件尺寸	2278X1134X30mm
组件重量	27.5kg
玻璃	3.2mm钢化镀膜玻璃
边框	阳极氧化铝型材
线缆	4mm ² (IEC), 12AWG(UL) 300mm (含接头) 或定制化
接线盒	IP68, 3个二极管
连接器	兼容MC4/MC4-EVO2
包装信息	36片/托, 720片/40尺柜

设计图 (毫米)




应用参数

最大系统电压	1500V DC
工作温度	-40°C~+85°C
最大保险丝额定电流	25A
最大静态负载, 正面	5400Pa(112lb/ft ²)
最大静态负载, 背面	2400Pa(50lb/ft ²)
电池标称工作温度	45±2°C
安全等级	Class II
防火性能	Class C

特性曲线

电流/功率-电压曲线 SS8-72HS -550M



电流-电压曲线 SS8-72HS -550M

